

SU BAZLI KORUYUCU PARLAK LAK BLUERAY CRYSTAL 1200

BLUERAY CRYSTAL 1200 , laklama ve özel kaplama üniteleri için, hızlı kuruma özelliğine sahip çift taraflı kullanıma uygun parlak su bazlı üst verniktir. Uygulama sonrasında hızlı kuruma sağlayan film çok iyi sürtünme direnci göstermektedir ve kaplanmış yüzey, sonraki UV vernikleme işlemine de tabi tutulabilir. CRYSTAL 1200 indirek gıda uygulamalarına uygun bir su bazlı dispersiyon laktır ve yine indirek gıda temasına uygun mürekkeplerle uyumlu çalışır. CRYSTAL 1200, İSEGA tarafından onaylanmış güvenilir bir üründür.

Teknik Özellikler

Kağıt ve karton uygulamalarında indirek gıda temasına uygun
Mükemmel parlaklık ve yüzey yayılması
Mükemmel sürtünme direnci ve kayganlık Hızlı
kuruma
Çift taraflı uygulamaya uygun
Yüksek istifleme yapabilme imkanı (püskürtme tozu gerektirmez) Su
ile inceltilebilme imkanı
Yüksek UV ışık direnci (sararmaz) UV
verniklemeye müsait yüzey

Konvansiyonel 2 merdaneli ya da aniloks uygulamalarına uygundur.

Spesifikasyonlar

Fiziksel Özellikler

45 ±5
Viskozite : sn/DIN4/20°C
Katı
Madde : %32±4
Yoğunluk : 1,04 ± 0,04 g/cm³
pH : 7,8 – 8,4
Kuruma Mekanizması : Hava veya IR kurumalı

Uygulama Özellikleri

İnceltme : Su
Uygulama : Laklama ünitesinden ya da aniloks ile
uygulama
Uygulama Metodu : Yaş-üstü-Yaş veya Kuru-üstü-Yaş
Uygulama Materyali : 125 g/m²‘den daha ağır kaplanmış kağıtlar
ve karton
Yaş Film : 4 – 6 gr/m²

Depolama ve Kullanım Süresi

Direk güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Ağız sıkı bir şekilde kapatılmış hava geçirmeyen ambalajlarda ve oda sıcaklığında (20°C) 12 ay depolanabilir. 5°C altında deponlanmamalıdır.

Not: Laklama bittiğinde merdaneler su ile yıkanmalıdır. Kurumuş lak filminin çıkartılması oldukça güçtür.