

SU BAZLI KORUYUCU MAT LAK

BLUERAY CRYSTAL 1500

Blueray Crystal 1500 Mat , laklama ve özel kaplama üniteleri için, hızlı kuruma özelliğine sahip çift taraflı kullanıma uygun mat, su bazlı üst verniktir. Uygulama sonrasında hızlı kuruma sağlayan film iyi sürtünme direnci göstermektedir ve kaplanmış yüzey, sonraki UV vernikleme işlemine de tabi tutulabilir. Blueray Crystal 1500 Mat indirek gıda uygulamalarına uygun bir su bazlı dispersiyon laktır ve yine indirek gıda temasına uygun mürekkeplerle uyumlu çalışır. Blueray Crystal 1500 Mat İSEGA tarafından onaylanmış güvenilir bir üründür.

Teknik Özellikler

Kağıt ve karton uygulamalarında indirek gıda temasına uygun
Mükemmel matlık ve yüzey yayılması
İyi sürtünme direnci ve kayganlık Hızlı kuruma
Çift taraflı uygulamaya uygun
Yüksek istifleme yapabilme imkanı (püskürtme tozu gerektirmez) Su ile inceltilebilme imkanı
Yüksek UV ışık direnci (sararmaz) UV verniklemeye müsait yüzey
Konvansiyonel 2 merdaneli ya da aniloks uygulamalarına uygundur.

Spesifikasyonlar

Fiziksel Özellikler

45 ±5
Viskozite : sn/DIN4/20°C
Katı
Madde : %39±4
Yoğunluk : 1,04 ± 0,04 g/cm³
pH : 7,8 – 8,4
Kuruma Mekanizması : Hava veya IR kurumalı

Uygulama Özellikleri

İnceltme : Su
Uygulama : Konvansiyonel 2 merdaneli laklama ünitesinden ya da aniloks ile uygulama
Uygulama Metodu : Yaş-üstü-Yaş veya Kuru-üstü-Yaş
Uygulama Materyali : 125 g/m²'den daha ağır kaplanmış kağıtlar ve karton
Yaş Film : 3 – 5 gr/m²

Depolama ve Kullanım Süresi

Direk güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Ağız sıkı bir şekilde kapatılmış hava geçirmeyen ambalajlarda ve oda sıcaklığında (20°C) 12 ay depolanabilir. 5°C altında depolanmamalıdır.